

CIMENT PROMPT VICAT

MAÇONNERIE

DESTINATIONS

Scelllements, calages, arêtes d'enduit, tableau de baies, montage de cloisons (parpaings, briques, béton cellulaire), solins, obturation de fissures, réparation ponctuelle de sols en béton.

Travaux en milieu humide, réparations (bassins, regards, cuves), aveuglement de voie d'eau, jointoiement de tuyaux.
Moulages décoratifs, moulures, pièces préfabriquées, etc.

AVANTAGES

Le CIMENT PROMPT VICAT présente entre autres les avantages suivants :

- Prise rapide (env. 2 minutes à 20°C),
- Résistances initiales élevées (> 6 MPa à 1 heure),
- Résistance à la corrosion (eau de mer, eaux séléniteuses, eaux pures et acides),
- Utilisation intérieure / extérieure,
- Retrait limité.

Le CIMENT PROMPT VICAT est conforme aux normes NF P 15-314 et NF P 15-317 (Agréé Prise Mer).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Poudre

Couleur : Gris beige

Surface spécifique Blaine : > 5 000 cm² /g

Temps de prise (à 20°C) : Env. 2 mn

MISE EN OEUVRE

Température d'application : entre +5°C et +25°C.

Mélange :

Le CIMENT PROMPT VICAT est compatible avec les ciments Portland, la Chaux Hydraulique Naturelle (CHN), la Chaux Aérienne (CAEB), le Ciment Fondu.

Pâte pure :

pour des Scelllements urgents (Pour des scelllements solides et durables, utilisez le CIMENT PROMPT VICAT en mortier, sauf pour les très petits scelllement, de très faibles volumes comme les chevilles, visserie, etc.).

3 volumes de **CIMENT PROMPT** et 1 volume d'eau.

Mortier :

pour les grilles, portails, gonds, enduits...

2 volumes de **CIMENT PROMPT**, 1 volume de sable et 3/4 volume d'eau.

Béton :

pour les travaux à la mer, voirie...

4 volumes de **CIMENT PROMPT**, 2 volumes de sable, 3 volumes de graviers et 1 volume 1/4 d'eau.

Doser soigneusement sable, gravier, ciment et mélanger à sec (ne jamais mélanger sable et CIMENT PROMPT VICAT à l'avance).

Verser la quantité d'eau nécessaire, gâcher énergiquement de façon à obtenir une pâte plastique.

Application :

Mettre en place immédiatement après le mélange.

Travailler sur support propre et humide (non ruisselant).

Ne pas rebattre sous peine de casser la prise.

Ne pas lisser un scellement, après la prise, ébavurer avec le champ de la truelle.

Conseils pratiques :

Pour des travaux définitifs, ne pas utiliser le CIMENT PROMPT VICAT en pâte pure.

Ne faites pas de gâchées trop importantes.

Ne pas travailler en plein soleil. En été, utiliser de l'eau fraîche pour le gâchage.

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

CONSERVATION

Neuf mois en emballage d'origine fermé entreposé au sec.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
122220	Sac de 1.5 kg		3253743620159
122221	Sac de 5 kg		3253743620517
122222	Sac de 10 kg		3253743621019
122676	Sac de 20 kg		3549210013204

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik SA – Département Bâtiment – La Défense 2 – 12, Place de l'Iris – 92062 Paris La Défense cedex
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 – www.bostikpro.com