

Acrylique

SECHAGE RAPIDE

SANS ODEUR

EXCELLENTE OPACITE

Satin tendu de décoration.

CLASSIFICATION AFNOR

NFT 36 005 Famille 1 Classe 7b2.

COMPOSITION

Liant _____ Copolymère acrylique.
Pigment _____ Pour le blanc oxyde de titane rutile traité.
Solvant _____ Eau.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du feuil sec _____ Satiné tendu.
Densité (à 20°) _____ 1,35 environ.
Rendement _____ 11 m²/litre en couche de finition.
Temps de séchage (à 20°C et 60% d'humidité relative) :
Sec au toucher _____ 20 minutes.
Recouvrable _____ 4 heures par peintures en phase aqueuse.

PARTICULARITÉS

- Application facile.
- Sans odeur.
- Excellent pouvoir opacifiant.
- Séchage rapide.
- Ne jaunit pas.
- Lessivable.
- Le système à teinter CAMICOLOR permet la réalisation de 850 teintes à partir du BLANC et de la base DEEP.



EMPLOI :

Matériel d'application : Brosse, rouleau ou pistolet.

Dilution et nettoyage du matériel : Eau.

Précaution d'emploi :

- Ne pas appliquer par températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ou si le taux d'humidité relative est supérieur à 75%.
- Craint le gel.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout (cf. : FDS).

MISE EN ŒUVRE :

Les supports seront conformes au DTU 59-1, propres, secs et cohérents. Il est très important de souligner que la réussite de la finition dépend du soin porté à la préparation du support.

Anciennes peintures glycéros ou acryliques :

- Lessiver, rincer, procéder à un ponçage au papier abrasif fin pour mater la surface si nécessaire puis dépeussier.

Plaques de plâtre – Plâtres :

- Après égrenage et rebouchage avec un enduit à l'eau si nécessaire, appliquer en sous-couche SOUS-COUCHE ACRYLIQUE.

Bois :

- Le taux d'humidité doit être inférieur à 15%. Appliquer en sous-couche SOUS-COUCHE BOIS PLÂTRE ou ABSOLU SOUS-COUCHE.

Ciment :

- Sur ciment frais, attendre 3 semaines, puis appliquer une 1^{ère} couche diluée de 10 à 20% d'eau.

CONDITIONNEMENT :

0,5 litre - 2,5 litres.