

SECHAGE RAPIDE

FACILE D'APPLICATION

Travaux courants

CLASSIFICATION AFNOR

NFT 30 005 Famille 1 Classe 4a.

COMPOSITION

Liant _____ Glycéro long en huile plus huile traitée.

Pigment _____ Titane rutile traité pour l'extérieur.

Solvant _____ White Spirit.

(Remarque : exempt de charges).

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du feuil sec _____ Brillant.

Densité (à 20°C) _____ 1,07 pour le blanc.

Rendement _____ 12 à 14 m²/litre environ en couche de finition.

Temps de séchage (à 20°C et 60% d'humidité relative) :

Hors poussière _____ 4 heures.

Sec au toucher _____ 6 heures.

Recouvrable _____ 24 heures.

PARTICULARITÉS

- Recommandée pour les travaux courants.
- Excellente tenue du brillant dans le temps.
- Bon pouvoir couvrant et opacifiant.
- Application facile et souple.
- Peut se teinter avec les colorants universels CAMICOLOR.
- Le système à teinter "CAMICOLOR" permet à partir du blanc la réalisation de 440 teintes en tons Pastels et Médium.



EMPLOI :

Matériel d'application : Pinceau, rouleau laqueur.

Dilution et nettoyage du matériel :

DILUANT SO de CAMI sans odeur ou White Spirit.

Précaution d'emploi :

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Inflammable.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Informations sécurité hygiène : consulter la fiche de données de sécurité.

MISE EN ŒUVRE :

Les supports seront conformes au DTU 59-1, propres, secs et cohérents. Il est important de souligner que la réussite de la finition dépendra du soin porté à la préparation du support.

Il est conseillé de pratiquer un ponçage soigné, d'utiliser un abrasif à l'eau fin avant la dernière couche, et de croiser les couches.

Plaques de plâtre :

- Après égrenage et rebouchage avec un enduit à l'eau, si nécessaire, appliquer en SOUS-COUCHE PRO FONDS DIFFICILES CAPRI ou SOUS-COUCHE BOIS PLÂTRE, puis appliquer 1 ou 2 couches de LAQUE SOUPLE.

Ciment :

- Si PH<9, appliquer 1 première couche de CAPRI dilué à 10% de White Spirit. Reboucher et enduire si nécessaire avec l'ENDUIT GRAS CAMI, puis appliquer 2 couches de LAQUE SOUPLE en finition.

Bois :

- Le taux d'humidité doit être inférieur à 10%. Appliquer auparavant la sous-couche BOIS PLÂTRE ou la SOUS-COUSHE PRO FONDS DIFFICILES CAPRI, puis 2 couches de LAQUE SOUPLE.

Fer :

- Après avoir enlevé la rouille par ponçage ou sablage, dépoussiérer et dégraisser, puis appliquer une couche d'ANTIROUILLE GRIS CAMI, puis 2 couches de LAQUE SOUPLE.

Métaux non ferreux :

- Appliquer en sous-couche PRIM TS 27 puis 2 couches de LAQUE SOUPLE. Consulter la Fiche Technique de PRIM TS 27.

CONDITIONNEMENT :

2,5 litres et 0,5 litre blanc et teintes.