

BON POUVOIR COUVRANT

FILM SOUPLE

Travaux courants

CLASSIFICATION AFNOR

NFT 36 005 Famille 1 Classe 4a.

COMPOSITION

Liant _____ Glycéro long en huile plus huile traitée.
Pigment _____ Titane rutile traité pour l'extérieur.
Solvant _____ White Spirit.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du feuil sec _____ Satiné.
Densité (à 20°C) _____ 1,55 pour le blanc.
Rendement _____ 12 à 14 m²/litre environ en couche de finition.
Temps de séchage (à 20°C et 60% d'humidité relative) :
Hors poussière _____ 4 heures.
Sec au toucher _____ 6 heures.
Recouvrable _____ 24 heures.

PARTICULARITÉS

- Recommandée pour les travaux courants.
- Bon pouvoir couvrant et opacifiant.
- Application facile et souple.
- Peut se teinter avec les colorants universels CAMICOLOR.
- Le système à teinter "CAMICOLOR" permet la réalisation de 440 teintes en tons Clairs.



EMPLOI :

Matériel d'application : Pinceau, rouleau laqueur.

Dilution et nettoyage du matériel :

DILUANT SO de CAMI sans odeur ou White Spirit.

Précaution d'emploi :

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Inflammable.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Informations sécurité hygiène : consulter la fiche de données de sécurité.

MISE EN ŒUVRE :

Les supports seront conformes au DTU 59-1, propres, secs et cohérents.

Il est important de souligner que la réussite de la finition dépendra du soin porté à la préparation du support.

Il est conseillé de pratiquer un ponçage soigné, d'utiliser un abrasif à l'eau fin avant la dernière couche, et de croiser les couches.

Plaques de plâtre :

- Après égrenage et rebouchage avec un enduit à l'eau, si nécessaire, appliquer la SOUS-COUCHE PRO FONDS DIFFICILES CAPRI ou ABSOLUE SOUS-COUCHE puis appliquer 1 ou 2 couches de SATIN SOUPLE.

Ciment :

- Si PH<9, appliquer 1 première couche de CAPRI diluée à 10% de White Spirit. Reboucher et enduire si nécessaire avec l'ENDUIT GRAS CAMI, puis appliquer 2 couches de SATIN SOUPLE en finition.

Bois :

- Le taux d'humidité doit être inférieur à 10%. Appliquer auparavant, en sous-couche, BOIS PLÂTRE, puis 2 couches de SATIN SOUPLE.

Fer :

- Après avoir enlevé la rouille par ponçage ou sablage, dépolisier et dégraisser puis appliquer une couche d'ANTIROUILLE CAMI puis 2 couches de SATIN SOUPLE.

Métaux non ferreux :

- Appliquer en sous-couche PRIM TS 27 puis 2 couches de SATIN SOUPLE. Consulter la Fiche Technique de PRIM TS 27.

CONDITIONNEMENT :

2,5 litres et 0,5 litre.